



## Burmistrz Łomianek

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115  
tel. 022 768 63 01, fax. 022 768 63 02

Łomianki, dnia 24 kwietnia 2013 r

Znak: RI.722.49.13

Zakład Wodociągów i Kanalizacji  
w Łomiankach Sp. z o.o.  
ul. Rolnicza 244  
05-092 Łomianki

Wymagania Burmistrza Łomianek przy pracach polegających na odtworzeniu dróg po wykonanych robotach wodno kanalizacyjnych dla ulic o nawierzchni wykonanej z destruktu asfaltowego

1. Zakres odtworzenia drogi z nawierzchnią wykonaną z destruktu asfaltowego zamkniętego powierzchniowo przez skropienie emulsją asfaltową, szybko rozpadową.
  - Przy prowadzonych robotach w pasie drogowym, gdzie konieczne jest wykonanie wykopu na głębokość większą niż 1,5 m. obejmującego jednocześnie więcej niż 30 % jej szerokości - dla dróg o szerokości jezdni mniejszej niż 5,5 m. nie posiadających zamontowanych na obrzeżach krawężników, należy dokonać bezwzględnie odtworzenie całej szerokości jezdni.
  - Odbudowa nawierzchni w szerokości podanej wyżej obejmuje całą konstrukcję nawierzchni ze wszystkimi jej warstwami,
2. Na konstrukcję odtwarzanej nawierzchni musi się składać:
  - Podsyпка piaskowa grubości 10 cm, chyba, że odkryty grunt nie będzie spoisty (głina) wykonawca może odstąpić od konieczności stosowania tej warstwy,
  - Podbudowa z tłuczni kamienno, drogowego o frakcji 31-63 zaklinowana klinem kamiennym o uziarnieniu 2-8 o łącznej grubości min 20 cm.
  - Nawierzchnia wykonana z destruktu asfaltowego zamkniętego powierzchniowo przez skropienie emulsją asfaltową, szybko rozpadową.
3. Układanie nawierzchni z destruktu ma być wykonywane w temperaturze powietrza powyżej +20°C. Należy stosować czysty destruktu asfaltowy rozkruszony do 31.5 mm wolny od zanieczyszczeń.
4. Przed przystąpieniem do robót odtworzeniowych nawierzchni należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Powiadomienie o planowanych badaniach należy zgłosić telefonicznie lub faksem na dzień przed przystąpieniem do badań aby pracownik zarządcy drogi mógł w nich uczestniczyć.
  - Brak pozytywnych badań wyklucza możliwość przystąpienia wykonania nawierzchni.
  - Wymagany wskaźnik zagęszczenia gruntu w jezdni I<sub>s</sub> musi być większy lub równy 0,96 we wszystkich punktach badania i na wszystkich głębokościach co 20 cm rzędnej, do 1,0 m..

BURMISTRZ  
  
Tomasz Dąbrowski